

Technologický list

düfa ACRYL-ZAUNLASUR DLNP disperzný lazúrovací náter na ploty



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	dekoratívna lazúra na drevo na akrylátovej báze - na všetky vonkajšie stavebné elementy z dreva, predovšetkým na drevené ploty, brány, trámy, pergoly atď. Prostriedok je odolný proti svetlu a počasiu. Pôvodný vzor v dreve ostane zachovaný. Upozornenie: Pri nátere tvrdého dreva / buk, dub, atď./, využite poradenský servis našej firmy!
Vlastnosti:	• bez zápachu • bez chemických ochranných látok na drevo • s hlbokým účinkom • s dlhodobou životnosťou • nevysychá • na vonkajšie použitie
Farebný odtieň:	tmavohnedý
Stupeň lesku:	hodvábný lesk
Hustota:	1,02 g/cm ³
Spojovacia báza:	styrolakrylát
Možnosti tónovania:	Nie je určené k ďalšiemu tónovaniu.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	nové drevo, alebo už natreté lazúrou, príp. karbolínom, poriadne očistíme kefou. Mastné, živicové a lakové podklady nie sú vhodné. Nové drevo, a drevo napadnuté hubou, alebo hmyzom, ošetriť najskôr drevo – ochranným základným náterom.
Spôsob nanášania:	štetcom, nástrekom alebo ponorením
Postup nanášania:	Pred použitím ,dobré premiešať. Na dlhodobú ochranu dreva potrebujeme 2-4 nátery, podľa savosti podkladu.
Teplota pri spracovaní:	min. + 8°C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnosť pretierať po:</i> cca 12 hod. <i>vyschnuté po:</i> cca 24 hod.

Technologický list

Výdatnosť*:

* Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je potrebná podstatne dlhšia doba schnutia, pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.

cca 5 m²/l v jednej vrstve

* Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.

Riedidlo:

voda

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

Prvky označenia:

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nepodlieha povinnosti označovania podľa platných vnútroštátnych predpisov a predpisov ES.

Hodnoty VOC:

Max. obsah VOC (EG): 0,0 hmôt. %

Max. obsah VOC: 0,0 hmôt. %

Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890-1/2): 0,2 g/l

Prvá pomoc:

pri nevoľnosti: zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu, postihnutého držať v pokoji a teple

pri styku s kožou: dôkladne omyť vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom, nepoužívať riedidlo

pri zasiahnutí očí: vybrať kontaktné šošovky, oči okamžite dôkladne vyplachovať min, 10 min čistou tečúcou vodou

pri náhodnom požití: dôkladne vypláchnu ústa, nevyvolávať zvracanie. Konzultovať s lekárom.

Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekársku pomoc.

Podrobnejšie informácie – viz bezpečnostný list produktu.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosti balenia:	5,0 l
Skladovanie:	v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Likvidácia odpadov:	Vysušené zvyšky materiálu môžu byť odstránené v rámci komunálneho odpadu.
Zaradenie odpadov:	kód 08 01 12
Likvidácia obalov:	Obaly so zvyškami nevysušeného materiálu odovzdať na príslušné zberné miesta. Prázdne, poriadne vyčistené obaly , môžu byť dané na recykláciu.

24. 7. 2014

Toto vydanie nahradzuje všetky predošlé technologické listy. Vyhradzuje si právo možných budúcich doplnkov.

V prípade akýchkoľvek nejasností vyskúšajte materiál v malom rozsahu , alebo využite bezplatný poradenský servis firmy.

Na všetky Vaše dotazy ochotne odpovie naša bezplatná poradenská linka tel.: 800 156 612.

Garantujem stálu vysokú kvalitu nášho výrobku. Nemáme bezprostredný vplyv na podmienky a kvalitu spracovania – z tohto dôvodu nemôžeme prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania.

Sídlo dodávateľa: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribučné centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz