

ADLER Legno-Color

50875

Univerzálny, farebný olej pre domáce a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Farebný olej pre ošetrovanie listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku, príjemná haptika a veľmi dobrá odolnosť voči vode. Prehĺbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje rovnomerné, elegantné sfarbenie dreva. Vynikajúce spracovanie vďaka ľahkej gelovitosti.

Schnutie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie)

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

Antistatický

Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, vysušovadlo bez obsahu olova a kobaltu


Oblasti použitia



- Na normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne a obývacie miestnosti. Oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610 -12.
- Kvôli možnému zápachu vnútorné plochy nábytku a skriň maximálne 1 x tenko ošetriť týmto produktom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C, ako aj nad 30 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Nanesený olej nechať chvíľu pôsobiť a potom prebytok zotrieť v smere drevných vlákien bavlnenou handrou alebo kľbkom gázy, Zabrániť vytvoreniu vrstvy!
- POZOR: je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie ako aj rovnomerný nános oleja!

Spôsob nanášania




Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Stieranie
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3 - 4	-	-	-
Množstvo nánosu	cca. 30 - 50 na nános	-	-	-

01-16 (nahrádza 07-15) ZKL7007

otočiť

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.




(g/m ²)				
Výdatnosť na nános (m ² /l)	-	cca 15 - 30 na nános		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná úprava	Po schnutí cez noc
Preschnutý/ plne zaťažiteľný	Po cca 7 dňoch


Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k dlhšej dobe schnutia.

Čistenie pracovného náradia



S ADLER Legno-Reiniger 80025

PODKLAD

Druh podkladu

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreveny : 12% ± 2%
Ihličnaté dreveny : 15% ± 2%

Príprava podkladu

Nábytok

Stupňovité brúsenie do zrnitosti 180 - 240

Drevené a parketové podlahy

Stupňovité brúsenie do zrnitosti 100-150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie

1x ADLER Legno-Color 50875 v želanom farebnom odtieni.

Po schnutí cez noc je pre dosiahnutie hlbšieho odtieňa možné vykonať ešte jeden nános.

Medzisušenie: cez noc

Medzibrúsenie

Lahké medzibrúsenie: zrnitosť 280-360

Brúsny prach odstrániť



Vrchná vrstva	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff Alternatívne: ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie & ošetrovanie	<p>Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masnotou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu oleja/vosku.</p> <p>Pre oživenie a ošetrovanie naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.</p> <p>Prosím, dodržujte našu smernicu „Návod na ošetrovanie nábytku povrchovo upraveného s ADLER Legno- Öl resp. ADLER Legno-Color“ a našu smernicu „Návod na ošetrovanie podláh povrchovo upravených s ADLER Legno- Öl resp. ADLER Legno-Color“</p> <p>Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.</p>
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosť balenia	750 ml, 2,5 l a 5 l
Farebné odtiene	<p>ADLER Legno- Color W30 50875</p> <ul style="list-style-type: none"> Odtiene sú miešateľné pomocou ADLER Farbmischsystem (Color4you) Pre zabezpečenie rovnomerného zafarbenia použiť na jednej ploche iba materiál rovnakej šarže. Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy. Natónované produkty spracovať v priebehu 3 mesiacov.
Ďalšie produkty	<p>ADLER Legno- Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198</p>
ĎALŠIE POKYNY	
Životnosť/skladovanie	<p>750 ml a 2,5 l balenia: Min. 3 roky v originálne uzavretom obale</p> <p>5 l : Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale</p> <p>Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želfírovaniu / tvorbe kože.</p>
GISCODE	Ö60

Color4You 

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!
