


**Pullex Fenster-Lasur**
**50413**

**Popis výrobku**

Renovačná bezaromatická lazúra s obsahom rozpúšťadiel na báze vysokocenných alkydových živíc pre domácich remeselníkov a remeselné použitie. Špeciálne pigmenty a UV filter zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom.

Neobsahuje biocídy, v spojení s Pullex Renovier-Grund 50236 ff chráni pred zamodraním (B), proti drevokazným hubám(P) a voči napadnutiu hmyzom ( Iv).

**Oblasť použitia**

Na renováciu rozmerovo stabilných a čiastočne nestabilných drevených výrobkov v exteriéri, napr. okná, dvere, okenice, garážové brány.

**Spôsob aplikácie**

Natieranie štetcom

**Ošetrovanie podkladu**

Odstrániť staré zvyšky farieb (ADLER Farbabziehschaber 96422), dobre priľnuté staré nátery prebrúsiť najprv brúsnym papierom zrnitosťou 60, dobrúsiť zrnitosťou 120.

**Základný náter**
**ihličnaté dreviny:**

1x Pullex Renovier-Grund 50236 (pozri technický list), sušenie 12 hodín.

**listnaté dreviny:**

namiešať farebný odtieň Pullex Plus-Lasur50236 ff podľa pôvodného; u pórovitých drevín ako dub sa musí počítať so skrátenými intervalmi renovácií.

Vysoká vlhkosť vzduchu príp. nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.

U exotických drevín ako napr. iroko sa musí počítať s dlhším časom sušenia.

**Vrchný náter**
**ihličnaté dreviny**

2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 v zvolenom farebnom odtieni.

**listnaté dreviny:**

Prosím obráťte

## Pokračovanie

	2x Pullex Fenster-Lasur 50413 v odtieni „Natur für Laubhölzer“ Medzisušenie cca 6 hodín Vysoká vlhkosť vzduchu príp. nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.
<b>Riedenie</b>	Dodávané balenie je pripravené na spracovanie.
<b>Čas sušenia</b> (teplota miestnosti 20 °C)	Pretierateľný po cca 6 hodinách.
<b>Teplota spracovania a objektová teplota</b>	Najmenej +5°C
<b>Pracovné náradie</b>	Ihneď po použití vyčistiť s výrobkom ADLER Adlerol 80301.
<b>Výdatnosť</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l na 1 nános
<b>Balenie</b>	750 ml, 2,5 l
<b>Farebné odtiene</b>	W 30 50413 k výrobe iných farebných odtieňov podľa ADLER Holzfarbtonkarte edície 21 Living Wood
<b>Skladovateľnosť</b>	Minimálne 5 rokov v originálne uzavretých obaloch Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatinácii/tvorbe kože.
<b>Techn. bezpečnostné údaje</b>	<b>Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov a smernice k použitiu prostriedkov na ochranu dreva!</b> U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nasiaknutú s Pullex Fenster-Lasur 50413 nechajte schnúť rozprestretú. Je nutné uchovávanie v uzavretých nádobách alebo vo vode.