

Bona Sportive Finish

Technický list

Bona Sportive Finish je dvousložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi určený speciálně pro dřevěné podlahy v tělocvičnách, sportovních a víceúčelových halách. Splňuje Evropské standardy pro vnitřní sportovní povrchy (EN 14904:2006) a splňuje bezpečnostní předpisy pro optimální sportovní výkony. Je doporučený Mezinárodní basketbalovou federací FIBA.

- Vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot
- Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Vhodný pro přelakování hotových parket
- Vyhovuje EN 14904:2006 (Evropská norma pro vnitřní sportovní povrchy)
- Splňuje předpisy normy DIN 18032:2 – bezpečnost proti sklouznutí
- Klasifikovaný EC1R pro velmi nízké emise
- Schválení DIBt pro lepší ovzduší v interiéru.
- VOC 2010 kompatibilní
- Bez NMP a NEP



Povrchová
úprava



Technická data

Typ produktu:	2-složkový 100% polyuretan, vrchní lak na vodní bázi
Sušina - obsah:	cca 32%
VOC:	80 g/litr (včetně tužidla)
Odolnost proti opotřebení:	cca 5 mg/100 (SIS923509)
Stupeň lesku (při 60°):	lesklý cca 90%, matný cca 20%
Poměr ředění:	1 díl tužidla Sportive na 25 dílů Bona Sportive Finish (4%).
Doba zpracování:	5 hodin při 20°C
Doba schnutí:	povrch připraven k přebroušení / přelakování po: 2½-3 hod* lehký provoz: 72 hodin*, úplné vytvrzení: 7 dní*
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček
Spotřeba:	8-10 m²/litr (120-100 g/m²) na jeden nátěr
Čištění nářadí:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Bezpečnost:	Lak: Není klasifikováno jako nebezpečný produkt. Tužidlo: Klasifikován. (viz. Bezpečnostní list)
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	2 x 10 litr (24 krabic na paletě včetně tužidla)

*při 20°C/60% R.H. Zajistěte dobré větrání po celou dobu používání.

Příprava

Před aplikací vrchního laku Bona Sportive Finish musí být povrch ošetřena základním lakem Bona Sportive Primer. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby před použitím pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

AKTUALIZACE 9/2012
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany
tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Bona®

Bona Sportive Finish

Technický list

Povrchová
úprava



Příprava na dřívě lakované podlahy

Bona Sportive Finish může být použit pro překrytí dřívě lakovaných podlah ale **před použitím třeba zkontrolovat přilnavost!** Podlahy ošetřené voskem, leskem nebo podobným materiálem nelze překryt. Před aplikací je třeba podlahu ošetřit s přípravkem Bona Prep. Více informací naleznete na našich stránkách www.bona.com/cz.

Návod k aplikaci

Neošetřené dřívě:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
lehké broušení zrnitost P150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

Dřívě lakované podlahy:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

Důležité upozornění:

- Nedoporučuje se nanášet více než 2 vrstvy laku za den – dřívě může nabobtnat.
- Některé změkčovadla z lepicích pásek můžou poškodit polyuretanové laky. Proto použijte lepicí pásy s nízkou lepivostí a měly by být nalepeny co nejkratší dobu.

Aplikace

1. Přidejte 4% tužidla Sportive k laku Bona Sportive Finish a směs okamžitě a důkladně promíchejte (protřepte) po dobu 1 min. Směs Sportive Finish/tužidlo by mělo být použito ihned nebo alespoň v průběhu 5 hod.
2. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
3. Lak nechte řádně zaschnout před nanášením dalších vrstev laku nebo barvy. Nechte mírně delší dobu k zasychání pro každou vrstvu laku než je dané. Zabezpečte dobré větrání během zpracování a schnutí. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí brusného papíru se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.
Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru vysychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod od poslední aplikace, ale měla by schnout 72 hod předtím, než ji začnete běžně zatěžovat. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřím mopem.

Údržba

Na údržbu podlahy použijte Bona Sportive Cleaner (časté použití) a Bona Sportive Cleaner Plus (intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým).

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 9/2012
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany
tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

strana 2/2

Bona®