



● Výrobné číslo 0203

### **vodou riediteľná náterová hmota odolná dlhodobému zaťaženiu vodou, určená najmä k povrchovej úprave bazénov**

#### **Vlastnosti:**

**ETERNAL na bazény** je vodou riediteľná náterová hmota na báze vodnej disperzie akrylového kopolyméru, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. Konečný náter má veľmi dobrú odolnosť dlhodobému zaťaženiu vodou, odoláva pôsobeniu prípravkov bazénovej chémie a má veľmi dobrú odolnosť k poveternosti.

#### **Oblasti použitia:**

**ETERNAL na bazény** je určený na povrchovú úpravu betónových bazénov a okolitých betónových plôch. Vzhľadom k veľmi dobrej odolnosti vode a dobrej adhézii k antikorozným náterovým hmotám je možné povrchovo upraviť i kovové bazény, ktorých povrch je opatrený kvalitným antikorozným náterom ako je napr. **ETERNAL antikor epoxidový**.

#### **Technické údaje:**

Sušina	min. 55 hm.%
Špecifická hmotnosť	1,26 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0 - 9,5
Viskozita	min. 800 mPas/23°C
Kryvosť	st. 1
Zasychanie st. 1	max. 45 min.
st. 5	do 24 hod.
Tvrdosť filmu po 30 dňoch	min. 25%

#### **Spotreba:**

0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup> ( 2 nátery)

#### **Odtieň:**

svetlo modrý

#### **Balenie:**

5 kg plastové obaly

#### **Skladovanie:**

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť!

#### **Spracovanie:**

**ETERNAL na bazény** sa nanáša na suchý (vlhkosť podkladu môže byť maximálne 5 hm.%), súdržný (pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betonu min. 1,5 MPa) a vyzretý (min. 28 dní) betónový podklad, zbavený všetkých nečistôt, masntoty a zvyškov náterových hmôt. Nový

a hladný betónový podklad sa musí pred aplikáciou otryskať alebo obrúsiť. Dobre pripravený betónový podklad sa musí napustiť penetračným prostriedkom **FORTE penetral**. Minimálna doba zasychania penetračného prostriedku je 4 hod. Kovové podklady musia byť pred aplikáciou náterovej hmoty **ETERNAL na bazény** povrchovo upravené kvalitnou antikoroznou farbou, odolávajúcou dlhodobému pôsobeniu vody, ako napr. **ETERNAL antikor epoxidový**. Za nátery prevedené bez predchádzajúcej riadnej prípravy podkladu nemožno poskytnúť záruky.

**ETERNAL na bazény** sa nanáša na dobre pripravený podklad širokým štetcom, maliarskou štetkou, nanášacím valčekom alebo striekaním vo dvoch vrstvách, s prestávkou medzi jednotlivými nátermi 4 až 24 hod., podľa klimatických podmienok. **ETERNAL na bazény** možno podľa druhu aplikácie riediť max. 5 až 10 % vody. Nátery možno prevádzať v rozmedzí teplôt 8°C až 30°C. Vonkajšie nátery sa nesmia prevádzať za intenzívneho priameho slnečného žiarenia. Vodu možno do povrchovo upraveného bazénu napúšťať najskôr po 7 dňoch od prevedenia druhého náteru. Pracovné náradie je nutné ihneď po použití umyť vodou.

#### **Certifikácia:**

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

#### **Likvidácia odpadov:**

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

#### **Bezpečnosť a hygiena pri práci :**

Pri dodržovaní základných hygienických pravidiel neohrozuje **ETERNAL na bazény zdravie**. Pri práci je nutné používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajúce zvracanie.