

SANAKRYL UV

» Výrobní číslo 9402

hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých a šikmých střech z asfaltových pásů

Vlastnosti:

SANAKRYL UV je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Hydroizolační hmota **SANAKRYL UV** se aplikuje v tekutém stavu. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bežešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti. Vlastní folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením a chemickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a umožňuje okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození.

Oblast použití:

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nových asfaltových pásů na střeších se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. **SANAKRYL UV** lze při nátěru střešních krytin použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikoročním nátěrem. Po konzultaci s výrobcem jej lze použít i k ochranným a sanačním nátěrům vláknocementu. **SANAKRYL UV** není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzultace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Technické údaje:

Sušina	min. 65 hm. %
Spec. hmotnost	1,4 g/cm ³
pH	8,0–10,0
Viskozita (Rheotest 2; 25 °C)	1700–2700 mPas
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Vodotěsnost	0,0 litru /m ² hod.
Mez pevnosti v tahu	1,2 MPa
Tažnost	150 %
Přidržitost k asfalt. pásu	0,5 MPa

Spotřeba:

- 0,5–1,0 kg/m² ochranný nátěr, oplechování (1 vrstva)
- 2,0 kg/m² (2 vrstvy bez tkaniny)
- 2,5–3,0 kg/m² (3 vrstvy s tkaninou)
- 1,5 kg/m² regenerační nátěr na starých nátěrech **SANAKRYL UV**

Odstín:

07 červenohnědý

Balení:

25 kg plastové obaly, na objednávku 100 kg vratné sudy s PE vložkou

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:

Podklad musí být:

- očištěný od mechanických nečistot
- odmaštěný (vysokotlaké mycí zařízení, roztok koncentráту **ETER-NAL odmašťovač** nebo jiného vhodného saponátu)
- vyspravený
- suchý
- savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné napenetrovat **FORTE penetralem**

Zpracování:

SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch asfaltéřským kartáčem nebo válečkem ve dvou vrstvách s přestávkou mezi nátěry min. 4 hod. (20 °C; min. spotřeba 2 kg/m²). Pro vlastní aplikaci se **SANAKRYL UV** nesmí ředit. U vícevrstvých aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem. Pro sanace rozrušených asfaltových krytin doporučujeme pro zajištění pevnosti a požadované celkové tloušťky vrstvy použití armovací textilie (dodavatel AUSTIS a.s.). Nedoporučujeme používat skelnou tkaninu. Tkanina se pokládá vtlačení do 1. mokrého nátěru. Druhá vrstva se aplikuje až po zaschnutí první (4 hod. při 20°C) a následuje 3. krycí vrstva (min. celková spotřeba 2,5 kg/m²). Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Oplechování je třeba zbavit nesoudržných zbytků původních nátěrů, odmastit a celkově očistit, zkorodované části ošetřit antikoročním nátěrem. Vlastní nátěr provádíme v 1–2 vrstvách, v místech značného porušení můžeme použít 3 nátěry s vložením tkaniny - např. zatékající spojení apod. (spotřeba 0,5 kg/m² nátěr v ploše a 1,0–2,0 kg/m² v namáhaných či porušených místech).

Obecné informace:

SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí 8°C až 30°C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném Aplikačním předpisu Střechy. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňujícího vyškolenou firmu k pokládce uvedené hmoty. Dlouhodobé záruky poskytujeme výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

SANAKRYL UV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.