

# fortekryl®

## interiérový lak

» Výrobní číslo 1204

### lak pro nátěry dřeva v interiéru

#### Vlastnosti:

**FORTEKRYL interiérový lak** je vodou ředitelná transparentní nátěrová hmota na bázi hybridní akrylátové disperze a speciálních aditiv. Má velmi dobrou zpracovatelnost a velmi dobrý rozliv. Nátěry se vyznačují výbornou přilnavostí k podkladu a povrchovou tvrdostí. **FORTEKRYL interiérový lak** není určen pro nátěry podlah. **FORTEKRYL interiérový lak** se vyrábí v lesklém, pololesklém i matném provedení.

#### Oblast použití:

**FORTEKRYL interiérový lak** je určen k nátěrům dřeva, dřevěných a korkových obkladů stěn, palubek, laťovek, dřevoštěpkových a dřevotřískových desek v interiéru.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 35 hm. %
Specifická hmotnost	1,00–1,20 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0–9,0
Výtoková doba (4 mm)	min. 80 s
Zasychání st. 1	40 minut
st. 5	do 2 hod.
další nátěr	po 2–4 hod.
brousitelnost	po 2 hod.
Přilnavost (mřížka)	výborná
Tvrdost po 10 dnech	25 %
Vzhled filmu	lesklý, pololesklý nebo hedvábně matný

#### Spotřeba:

0,10–0,15 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

#### Balení:

0,7 kg plechovky, 1,8 a 4 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

#### Zpracování:

**FORTEKRYL interiérový lak** se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo máčením na suchý (vlhkost max. 12 %) čistý podklad, zbavený pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem), mastných skvrn a nesoudržných vrstev. **FORTEKRYL interiérový lak** lze ředit na vhodnou aplikační viskozitu maximálně 5 % vody. Nátěry se provádějí ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20 °C) při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 10 °C až 25 °C. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu může být max. 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Příklad nátěrového postupu:

1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.
2. 1 x nátěr hmotou **FORTEKRYL interiérový lak**. Pro první nátěr lze hmotu ředit max. 5 % vody. (Spotřeba 0,10–0,12 kg/m<sup>2</sup>).
3. Zasychání 2–4 hodiny.
4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.
5. 2–3 x nátěr hmotou **FORTEKRYL interiérový lak** (spotřeba na 1 nátěr 0,10–0,15 kg/m<sup>2</sup>). Interval mezi nátěry 2–4 hodiny při 20 °C, vhodné přebrousit mezi jednotlivými nátěry brusným papírem č. 220.

#### Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržení základních hygienických pravidel neohrožuje **FORTEKRYL interiérový lak** zdraví ani životní prostředí. Při práci použijte vhodný ochranný oděv a rukavice, při práci nad hlavou ochranné brýle, při stříkání ochranné brýle a respirátor.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**FORTEKRYL interiérový lak** je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.